

编号: WT105001625

检 验 报 告

TEST REPORT



深圳市计量质量检测研究院

SHENZHEN ACADEMY OF METROLOGY & QUALITY INSPECTION

国家质量监督检验检疫总局深圳计量检定站

SHENZHEN CALIBRATION OF GENERAL ADMINISTRATION OF QUALITY SUPERVISION, INSPECTION AND QUARANTINE



检验报告

编号: WT105001625

第 1 页, 共 2 页

样品信息	样品名称	轮胎自补液		
	商 标	轻松宝		
	型号规格等级	RA-100		
	样品编号批号	-----	生产日期	-----
	生产单位	大捷达实业(深圳)有限公司		
	生产单位地址	-----		
	抽样基数	-----	样品数量	5套
	抽样地点	-----		
客户信息	抽样人员	-----	检前样品描述	正常
	委托单位	大捷达实业(深圳)有限公司		
	委托单位地址	中国广东省深圳市光明新区光明街道办光明大街东侧富力工业区2号		
	委托单位电话	13509622693	邮政编码	-----
检验信息	受检单位	-----		
	委托日期	2010-04-14	申请单号	5301815
	检验类别	送样检验	获样方式	送样
	检验依据	委托方技术要求、《化妆品卫生规范》2007年版		
检验结论	检验环境条件	(20~30) °C	(50~70)	%RH
	检验结论	检验结果见附页。		
附注				
批准人	何益壮(部门主任)			
签名				





检验结果

编号: WT105001625

第 2 页, 共 2 页

测试项目	委托方技术要求	实测结果	单项结论
自补液与铁轮辋的相容性	将涂有自补液的铁轮辋放入温度为 $60^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 的烘箱中48h, 要求试验后的铁轮辋涂层与试验前未涂自补液的铁轮辋的涂层无明显色差, 且涂层无起皮、剥落、锈蚀等现象。 注: 铁轮辋品牌: 丰田花冠	符合要求	符合
自补液与合金轮辋的相容性	将涂有自补液的合金轮辋放入温度为 $60^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 的烘箱中48h, 要求试验后的合金轮辋涂层与试验前未涂自补液的合金轮辋的镀层无明显色差, 且镀层无起皮、剥落、锈蚀等现象。 注: 合金轮辋品牌: 长安安驰	符合要求	符合
自补液与汽车橡胶轮胎的相容性	将涂有自补液的汽车橡胶轮胎放入温度为 $60^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 的烘箱中48h, 要求试验后的汽车橡胶轮胎邵尔硬度与试验前未涂自补液的汽车橡胶轮胎的邵尔硬度变化不大于5。 注: 汽车橡胶轮胎品牌: 三角牌 规格: 165/65R13 77S 无内胎 型号: TR256	-1	符合



测试项目	标准要求	实测结果	单项结论
汞(mg/kg)	≤ 1 (含有机汞防腐剂的眼部化妆品除外)	< 0.1	合格
铅(mg/kg)	≤ 40	< 2	合格
砷(mg/kg)	≤ 10	< 1	合格

以下空白

主检: 詹顺升

审核: 高峰